

Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Terrassa 01 de enero de 2018

Artículo / Article: **973 - ALPI 8 BIO**



Composición / Composition :

- 1ª capa / 1st. layer: 86% Pes. + 14% Elastomero – 86% PES+14% EA + WR BIO technology
- 2ª capa / 2st. layer 100% Membrana hidrofila PES. - 100% PES hydrophilic membrane
- 3ª capa / 3st. layer: 94% Pes. + 6% EA

- **Peso** / Weight: 300 gr/m² ± 5 %
- **Ancho** / Width: 145 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas** / Roll Length : **50,- mts.**

Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Transpirabilidad de la membrana** / membrane breathability:

ASTM E96-BW:1966 11.400 gr/ m² . 24h
RET: no disponible / not available

- **Impermeabilidad** / water column :

Water column: ≥ 8.000 mm (8 mt)

- **Uso** / Use:

Estampación a 190°C y 45'' / Printing at 190°C , 45''
(recomendamos efectuar test de sublimación, para centrar parámetros de temperatura, tiempo y calidad). (We recomend to make sublimation test to set temperature, time and quality parameters)

- **Advertencia** / Warning:

Recomendamos NO utilizar suavizante en el proceso de lavado, podría alterar el grado de transpirabilidad de la membrana "zero wind" del tejido. / We recommend NOT to use fabric softener during the wash step which can affect the level of breathability of the "zero wind" membrane present in the fabric.

Mantenimiento / Care:

