

## Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Terrassa 01 de enero de 2018

Artículo / Article: **929 – ASPEN CARBONO**

Composición / Composition :

70% Poliéster  
25% Elastómero  
5% Carbono - **resisteX®**

- **Peso / Weight:** 250 gr/m<sup>2</sup> ± 5 %
- **Ancho / Width:** 150 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas / Roll Length :** 50,- mts.

Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Encogimiento al lavado a 40°C / Washing Shrinkage at 40°C :** ± 2%
- **Test de pilling / pilling test:**  
**Procedimient de ensayo / Standard test method: UNE EN-ISO 12945-2:2001**  
**Martindale, grado de Pilling a 5.000 frotamientos/ Pilling grade at 5.000 rubs: 4/5**
- **En el color blanco preparado para estampar/ in white color ready to print**  
**Estampación a 190°C y 45" / Printing at 190°C , 45" (recomendamos efectuar test de sublimación, para centrar parámetros de temperatura, tiempo y calidad).**  
(We recomend to make sublimation test to set termperture, time and quality parameters)

Características técnicas del hilo Carbono – **resisteX®**/  
Technical characteristics of Carbono – **resisteX®** yarn



Antiestático / Antistatic



Antibacteriano / Bacteriostatic



Transpirable y Termoregurable / Breathable and Heat regulating



Alto rendimiento / High performance



No tóxico – no contiene sustancias químicas/  
Non-toxic - does not contain chemical substances



Protege de los rayos Uva/ Protects from UV rays

Mantenimiento / Care:



Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación de corte. Anula y sustituye el de enero de 2017.  
Note : We recommend to test the article before cutting. This sheet cancels the older sheet from January 2017.

