

## Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Terrassa 01 de enero de 2022

Artículo / Article: - **108.937 – BERING 3 AG**



Composición / Composition :

- 1ª capa / 1st. layer: 100% Poliéster
- 2ª capa / 2st. layer 100% Membrana hidrofila / 100% hydrophilic Membrane
- 3ª capa / 3st. layer: 90% Poliéster 10% EA

- **Peso** / Weight: 230 gr/m<sup>2</sup> ± 5 %
- **Ancho** / Width: 145 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas** / Roll Length : **50,- mts.**


Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Transpirabilidad de la membrana** / membrane breathability:  

ASTM E96-BW:1966	11.400 gr/ m <sup>2</sup> . 24h
RET:	no disponible / not available
- **Impermeabilidad** / water column :  

Water column:	8.000 mm (8m)
---------------	---------------
- **Uso** / Use:  
**Estampación a 190°C y 45" - 6,5 – 7 atm** / Printing at 190°C , 45" - 6,5 – 7 atm  
 (recomendamos efectuar test de sublimación, para centrar parámetros de temperatura, tiempo y calidad). (We recomend to make sublimation test to set temperature, time and quality parameters)
- **Advertencia** / Warning:  
**Recomendamos NO utilizar suavizante en el proceso de lavado, podría alterar el grado de transpirabilidad de la membrana "zero wind" del tejido.** / We recommend NOT to use fabric softener during the wash step which can affect the level of breathability of the "zero wind" membrane present in the fabric.

Mantenimiento / Care:



Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación de corte. Anula y sustituye el de enero de 2021.  
 Note : We recommend to test the article before cutting. This sheet cancels the older sheet from January 2021