

Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Terrassa 01 de enero de 2018

Artículo / Article: **964 - BOZEN**



Composición / Composition :

1ª capa / 1st. layer: 100% Poliéster

2ª capa / 1st. layer: 100% Poliéster, Membrana hidrofila / Hydrophilic membrane

3ª capa / 1st. layer: 100% Poliéster

- **Peso** / Weight: 240 gr/m² ± 5 %
- **Ancho** / Width: 145 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas** / Roll Length : **50,- mts.**

Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Transpirabilidad de la membrana** / membrane breathability:

ASTM E96-BW:1966

9.200 gr/ m² . 24h

RET:

c.a. < 20 m². Pa/W

- **Impermeabilidad** / water column :

Water column:

≥ 6.000 mm (6m)

- **Resistencia a la formación de pilling mismo tejido** (5000 Ciclos) /
Resistance to pilling (Rotations 5000) (NU MARTINDALE UNE EN ISO 12945-2-2001)
Índice de pilling / Pilling index: **4**

- **Uso** / Use:

Estampación a 190°C y 45" / Printing at 190°C , 45"

(recomendamos efectuar test de sublimación, para centrar parámetros de temperatura, tiempo y calidad). (We recomend to make sublimation test to set temperature, time and quality parameters)

- **Advertencia** / Warning:

Recomendamos NO utilizar suavizante en el proceso de lavado, podría alterar el grado de transpirabilidad de la membrana "zero wind" del tejido. / We recommend NOT to use fabric softener during the wash step which can affect the level of breathability of the "zero wind" membrane present in the fabric.

Mantenimiento / Care:



Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación de corte. Anula y sustituye el de enero de 2017.
Note : We recommend to test the article before cutting. This sheet cancels the older sheet from January 2017.