

## Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Terrassa 01 de enero de 2018

Artículo / Article: **972 - EIRE BIO**



Composición / Composition :

- 1ª capa / 1st. layer:** 85% Pes. + 15% Elastomero – 85% PES+15% EA WR BIO technology
- 2ª capa / 2st. layer:** 100% Membrana Poliester. - 100% PES membrane
- 3ª capa / 3st. layer:** 90% Pes. + 10% EA

- **Peso / Weight:** 252 gr/m<sup>2</sup> ± 5 %
- **Ancho / Width:** 145 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas / Roll Length :** 50,- mts.

Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Transpirabilidad de la membrana / membrane breathability:**

ASTM E96-BW:1966                      11.400 gr/ m2 . 24h  
RET: skin model                              < 1,5 gr/ m<sup>2</sup> . 24h

- **Impermeabilidad / water column :**

Water column:                                      ≥ 8.000 mm (8 mt)

- **Uso / Use:**

**Estampación a 190°C y 45” / Printing at 190°C , 45”**

(recomendamos efectuar test de sublimación, para centrar parámetros de temperatura, tiempo y calidad). (We recomend to make sublimation test to set temperature, time and quality parameters)

- **Advertencia / Warning:**

**Recomendamos NO utilizar suavizante en el proceso de lavado, podría alterar el grado de transpirabilidad de la membrana “zero wind”del tejido./ We recommend NOT to use fabric softener during the wash step which can affect the level of breathability of the "zero wind" membrane present in the fabric.**

Mantenimiento / Care:

