

Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Terrassa 01 de enero de 2018

Artículo / Article: **872 - WINDY**



Composición / Composition :

1ª capa / 1st. layer: 100% Poliéster

2ª capa / 2st. layer: 100% Poliéster (Membrana hidrofila de 5 µm / hydrophilic membrane 5 µm)

- **Peso / Weight:** 45 gr/m² ± 5 %
- **Ancho / Width:** 145 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas / Roll Length :** **50,- mts.**

Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Transpirabilidad de la membrana / membrane breathability:**

ASTM E96-BW:1966

9.200 gr/ m² . 24h

RET:

c.a. < 20 m² . Pa/W

- **Impermeabilidad / water column :**

Water column:

≥ 10.000 mm (10 m)

- **Uso / Use:**

Estampación a 190°C y 45" / Printing at 190°C , 45"

Recomendamos efectuar test de sublimación, para centrar parámetros de temperatura, tiempo y calidad / We recomend to make sublimation test to set temperature, time and quality parameters.

- **Advertencia / Warning:**

Recomendamos NO utilizar suavizante en el proceso de lavado, podría alterar el grado de transpirabilidad de la membrana "zero wind" del tejido / We recommend NOT to use fabric softener during the wash step which can affect the level of breathability of the "zero wind" membrane present in the fabric.

Mantenimiento / Care:



Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación de corte. Anula y sustituye el de enero de 2017.
Note : We recommend to test the article before cutting. This sheet cancels the older sheet from January 2017.