

## Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Terrassa 01 de enero de 2018

Artículo / Article: **869 – NEW TREVALLI**



Composición / Composition :

**1ª capa** / 1st. layer: 100% Poliéster Microfibra

**2ª capa** / 2st. layer Membrana hidrofila de Poliester 5µm/ Hydrophilic membrane Poliester5µm

**3ª capa** / 3st. layer: 100% Poliéster Microfibra

- **Peso** / Weight: 120 gr/m<sup>2</sup> ± 5 %
- **Ancho** / Width: 145 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas** / Roll Length : **50,- mts.**

Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Transpirabilidad de la membrana** / membrane breathability:

ASTM E96-BW:1966

c.a. 9.200 gr/ m<sup>2</sup>. 24h

RET:

c.a. < 20 m<sup>2</sup>. Pa/W

- **Impermeabilidad** / water column :

Water column: ≥ 8.000 mm (6m)

- **Uso** / Use:

**Estampación a 190°C y 45"** / Printing at 190°C , 45"

(recomendamos efectuar test de sublimación, para centrar parámetros de temperatura, tiempo y calidad). (We recomend to make sublimation test to set temperature, time and quality parameters)

- **Advertencia** / Warning:

**Recomendamos NO utilizar suavizante en el proceso de lavado, podría alterar el grado de transpirabilidad de la membrana "zero wind" del tejido.** / We recommend NOT to use fabric softener during the wash step which can affect the level of breathability of the "zero wind" membrane present in the fabric.

Mantenimiento / Care:



Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación de corte. Anula y sustituye el de enero de 2017.  
Note : We recommend to test the article before cutting. This sheet cancels the older sheet from January 2017.