

Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Terrassa 01 de enero de 2018

Artículo / Article: **832 - NYL-FLEECE**



Composición / Composition :

1ª capa / 1st. layer: 100% Poliéster no drop WR
2ª capa / 2st. layer Membrana hidrofila 100% Pu
3ª capa / 3st. layer: 100% Poliéster

- **Peso** / Weight: 290 gr/m² ± 5 %
- **Ancho** / Width: >145 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas** / Roll Length : **50,- mts.**

Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Solidez a la luz** / Lightfastness: > 4
- **Solidez al lavado con agua a 40°C** / Fastness to washing with water at 40°C: > 4
- **Encogimiento al lavado a 40°C** / Washing Shrinkage at 40°C: ± 5%
- **Resistencia al agua** / Water resistance: > 10.000 mm ISO 28811
- **Resistencia al pilling después del lavado (ISO 12945-1: 2000, ICI Pilling Box) Condiciones de lavado: 1 Ciclo de ISO 6330 Programa de prueba 4N, 40 ° C. Secadora secado delicado** / Pilling resistance after wash (ISO 12945-1:2000, ICI Pilling Box) washing condition: 1 Cycle of ISO 6330 Test programme 4N, 40°C. Tumbler dry Delicate: **4/5**
- **Certificado EN 20471 para los colores: 2095 NARANJA A.V/2094 AMARILLO A.V/3206 ROJO A.V** / Certificate EN 20471 for colors:2095 NARANJA A.V/2094 AMARILLO A.V/3206 ROJO A.V

Mantenimiento / Care:



Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación de corte. Anula y sustituye el de enero de 2017.
Note : We recommend to test the article before cutting. This sheet cancels the older sheet from January 2017.